



Technické listy

Vysvetlivky pojmov a tolerancia

- **Farba:**
farba elastoméru
- **Špecifická hmotnosť:**
udáva špecifickú alebo mernú hmotnosť, slúži k určeniu hmotnosti na m²
- **Tvrdosť:**
udáva tvrdosť gumy a je udávaná v Shore A pri konštantnej teplote 20°C
- **Ťažnosť:**
udáva maximálne natahnutie gumy, pri jeho prekročení nastane deštrukcia
- **Pevnosť:**
udáva maximálny tlak na plochu gumy, pri jeho prekročení vzniká nevratná deformácia
- **Teplotná odolnosť:**
udáva pracovný rozsah teplôt, v ktorých si materiál za určitých podmienok zachováva uvedené fyzikálne vlastnosti
- **Dodávané rozmery:**
udáva orientačne rozmerovú radu vyrábaných hrúbek gúm alebo rozmery profilov
- **Dodávané formáty:**
určuje orientačne výrobné dĺžky balenia
- **Poznámka:**
poznámky k jednotlivým druhom tovaru

Tolerancia

Tolerancia hrúbky gumových dosiek a podlahových krytín podľa noriem DIN 7715 a ISO 3302

nominálna hrúbka gumy	štandardná guma	podlahová guma	oteruvzdorná guma
0,5	± 0,2		
1,0	± 0,2		
1,5	± 0,2		
2,0	± 0,3		
2,5	± 0,3		
3,0	± 0,3	± 0,4	
4,0	± 0,3	± 0,4	
5,0	± 0,4	± 0,5	
6,0	± 0,4	± 0,5	± 0,50
8,0	± 0,7	± 0,8	± 0,80
10,0	± 0,7	± 0,8	± 0,80
12,0	± 0,8		± 1,00
15,0	± 0,8		± 1,00
20,0	± 1,00		± 1,40
25,0	± 1,25		± 1,75
30,0	± 1,50		± 2,10
35,0	± 1,75		± 2,45
40,0	± 2,00		± 2,80
45,0	± 2,25		± 3,15
50,0	± 2,50		± 3,50
do 5 mm	DIN 7715 P2	DIN 7715 P3	DIN 7715 P3
nad 6 mm	ISO 3302 ST2	ISO 3302 ST3	ISO 3302 ST3

Tolerancia formátu gumových dosiek

tolerancia šírky	± 2%
tolerancia dĺžky	± 5%

Uskladnenie

Farba:

Doba regálového uskladnenia gumových dosiek je 1 rok. Sklady určené pre uskladnenie gumových dosiek musia byť zastrešené, suché a chránené pred priamym slnečným svetlom. Uchovávanie chemikálií v blízkosti skladových objektov je neprípustné. Dosky by mali byť skladované v originálnom balení.